

- nom du produit : SPARTITRAFFICO/PEINT.ROUTIE.NON REFRINGENTE

Produit conforme à la directive 2004/42/CE	
	secteur bâtiment voir note 1 2004/42 IIAi(500)470

légende pictogramme	
2004/42	Référence à la Directive CE
IIA_j	Pièce jointe, Tableau et Sous-catégorie du produit
(500)	Valeur limite de COV concernant la sous-catégorie du produit
500	Contenu maximum de COV du produit prêt à l'usage

PRODUIT RÉALISABLE À LA MACHINE À TEINTER :

LIANT VB 85
BPN 15

- caractéristiques générales

Peinture synthétique bonne rapidité de séchage et excellent pouvoir couvrant.

- emploi

Indiqué pour le maintien de la signalisation routière, applicable au pistolet et à rouleau.

- cycles conseillés

Directement sur asphalte parfaitement sec.

- méthode d'application et dilution

pistolet: 10 - 20% avec X 2 (nitro)

- données techniques et de livraison

poids spécifique : min.1500 g/l - max.1650 g/l

note 1 : dil. 5 - 10% avec X2

résidu sec : en poids = min. 72,0 % - max. 76,0 %
en volume = min. 52,0 % - max. 56,0 %

viscosité DIN 8/25 °C : min. 30" - max. 35"

aspect du film : opaque

couleur : sur demande

type de produit : Monocomposant

épaisseur du film sec : 50 – 60 microns

rendement théorique : min. 8,5 m²/l - max. 10,5 m²/l

séchage à 25 °C : hors poussière : 10 -15 minutes
hors toucher : 25 – 35 minutes
profondeur : 2 – 3 heures
polymérisé : 7 jours environ

délai de recouvrement :

min: 2 - 3 heures - **max.:** illimité

durée de stockage : 12 mois à + 5/35°C.